

No du produit	Granulométrie	Limites générales des tamis indiqués ci-dessous. Pourcentage en masse du passant +/- 20 %.					Catégorie		Teneur en fines	Catégorie
		1	2	4	8	16	G _{A90}	f ₃		
58702	0/8	40		70			G _{A90}	f ₃	Sur demande: composition selon les exigences du client, qui diffère des spécifications standard. Rapport de mélange sur le bon de livraison.	
58703	0/16		40		70		G _{A90}	f ₃		
58704	0/32			40		70	G _{A90}	f ₃		

d'autres caractéristiques

Les caractéristiques et les propriétés suivantes ont été déterminées par notre FPC, mais hors de la surveillance des organismes externes et de la CE.

No du produit:	humide	58712	58701	58510	58705	58708	58710	58706	58707	58709	58702	58703	58704	57058	57046	56595		
	séché	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Granulométrie		0/1	0/2	0/4 MS	2/8	8/16	16/32	2/16	2/32	8/32	0/8	0/16	0/32	BS 0/2	Splitt 5/22	Splitt 5/32		
Écoulement des Sables (E _{CS} déclarée)		E _{CS} dec.28	E _{CS} dec.29	E _{CS} dec.29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Essai au bleu de méthylène [MB]		0,8	0,5	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Grosseur du sable		FP	MP	MP	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Module de finesse des sables		FF = 1,3	CF = 2,9	CF = 2,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Résistance au polissage (selon "Wehner Schulze")		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Masse volumique en vrac, non compacté [Mg/m³]		---	---	---	1,48	1,49	1,44	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Masse volumique en vrac, séché et compactée [Mg/m³]		---	---	---	1,64	1,62	1,58	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Porosité intergranulaire, sèche en compactée [%]		---	---	---	37	38	40	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Los Angeles		---	---	---	---	LA ₃₅	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Micro-Deval		---	---	---	---	M _{DE15}	---	---	---	---	---	---	---	---	M _{DE15}	M _{DE15}		